Fiche Technique

Fabriqué en EUROPE

BLM MATÉRIEL ÉLECTRIQUE INDUSTRIE & BÂTIMENT

Gel d'étanchéité mono-utilisation RAPID'GEL

Gel silicone bi-composant immergeable et non toxique pour étanchéifier et isoler des connexions ou des circuits dans des boîtes.
Conforme aux normes CE 67/548/CEE et 1999/45/CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TEMPERTAURE D'UTILISATION :	-60°C / +200°C
RIGIDITE DIELECTRIQUE :	20 kV/mm
RATIO DE MELANGE :	1 pour 1
COULEUR :	Transparent
DUREE DE LA POLYMERISATION :	12 minutes à 25°C
TEMPS D'ATTENTE :	5 minutes après la polymérisation
RESISTIVITE DE VOLUME	6,1E^{10} Ohm mt
INDICE DE PROTECTION :	IP68





Conseils pratiques :

> Stockage jamais en-dessous de 5°C
> Bien homogénéiser les produits (même monocomposant) avant la mise en œuvre
> Mise en œuvre préconisée autour de 15°C
> Mélanger pendant environ 30 secondes dans le pot verseur les deux liquides "A" et "B" à égales proportions (toujours utiliser la règle du "1 pour 1" en termes de volume à mélanger)
> Les boites à remplir doivent être propres (ni poussières, ni terre, ni gras,…)
> Verser la préparation dans le volume à rendre étanche

Désignation	Réf BLM
Gel d'étanchéité RAPID'GEL 1 litre *Contenu : 2 bouteilles de 500ml, 1 bol verseur gradué et une spatule*	**530100**
Cartouche RAPID'GEL 280 ml	**530000**

AVANTAGES

Réticulation très rapide
Démontable
Non-toxique
Facile à couler
Excellente isolation électrique

Protection contre les éléments atmosphériques : pluie, humidité, poussière, UV et moisissure
Pas de date de péremption