



COLLE K-FLEX SPECIAL ECO / SOLAR

Réf. : ACOLO7

Fiche technique FT 36

Date : 03/05

Page : 1 / 2

Indice : B

Nature :

Colle à base de polyuréthane en milieu solvant présentant une forte prise initiale.

Utilisation :

La colle K-Flex « haute température » a été spécialement développée pour le collage des isolants K-Flex ECO et K-Flex SOLAR.

Mise en oeuvre :

Il est recommandé de bien agiter et remuer la colle avant l'emploi afin d'en assurer l'homogénéité. Les surfaces à coller doivent être sèches, dégraissées et sans salissures.

Nous recommandons d'ajouter 5 à 6% de notre durcisseur à la colle si l'on veut s'assurer une très bonne tenue à l'eau et à la chaleur (jusqu'à 150 °C), soit 1 flacon par pot de colle.

La colle ne doit pas être appliquée sur des installations en service ou en plein soleil ; elle doit être utilisée à une température ambiante comprise entre + 10 °C et + 30 °C.

La colle doit être appliquée au pinceau ou à la spatule pour les grandes surfaces. Elle doit être répartie en une fine couche régulière sur les deux surfaces à coller.

Lorsque la colle ne file plus au contact du doigt (temps ouvert limite de 10mn), presser fortement les deux surfaces à coller.

Par ailleurs, pour obtenir la polymérisation complète de l'adhésif, l'installation doit être remise en service seulement 36 heures minimum après la pose.

Gamme :

0,75 litre

Caractéristiques techniques :

- Incompatibilité avec le bitume, le minium ainsi que tous leurs dérivés.
en cas d'encollage sur des surfaces peintes, vérifier la compatibilité de la peinture avec la colle.
- Stockage (durée et température) maximum 1 an, de +10°C à +30°C. Stockage vertical obligatoire.
- Durée de vie en pot avec durcisseur environ 10h.
- Température de mise en oeuvre de +10°C à +30°C
- Consommation : 1 litre pour 3 à 4 m² en double encollage pour les plaques ;
environ 160 ml en 9 mm ; 120 ml en 13 mm ; 80 ml en 19 mm ; 40 ml en 32 mm pour les tubes fendus.
- Apparence Fluide et opaque
- Couleur Beige avec reflets marrons
- Odeur Neutre polychloroprène
- Composants Acétone 30 – 50 %
..... Hydrocarbures non aromatiques en C6 et C7 30 – 40 %
- Point d'ébullition 55 °C
- Point d'éclair - 25 °C (ISO 1523)

Les informations contenues dans ce document ne constituent que de simples indications ou recommandations d'ordre général qui peuvent être modifiées sans préavis par la société SAGI. Il appartient à l'utilisateur de ce document de vérifier la validité de ces informations et de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériau correspondent bien à l'utilisation souhaitée. Pour obtenir de plus amples détails sur la mise en oeuvre de nos isolants, demandez le manuel de pose.

Date de mise à jour :

18/07/2006



COLLE K-FLEX SPECIAL ECO / SOLAR

Réf. : ACOL07

Fiche technique FT 36

Date : 03/05

Page : 2 / 2

Indice : B

- Température d'inflammation..... > 200 °C
- Température de décomposition..... > 120 °C
- Densité 0,86 g/cm³ à 20 °C
- Solubilité dans l'eau partiellement soluble
- Teneur en substances solides..... 18 %

Informations relatives au transport

- Transport terrestre..... ADR / RID et RTMDR / RTMDF
classe 3 Matières liquides inflammables
indice Kemler..... 33
n° ONU 1133
étiquette..... 3
groupe d'emballage..... II
désignation du produit 1133 ADHESIFS
- Transport maritime IMDG
classe 3
n° ONU 1133
label 3
groupe d'emballage..... II
n° EMS 3-05
polluant marin Non
désignation technique exacte..... ADHESIVES
- Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR
classe 3
n° ID ONU..... 1133
label 3
groupe d'emballage..... II
désignation technique exacte..... ADHESIVES

Précautions

A utiliser dans des locaux ventilés, ne pas inhaler les émanations, se laver les mains soigneusement au savon et rincer abondamment à l'eau claire en cas de contact avec la peau.

SAGI s.a.
TEL : (33) 02.41.77.30.00
FAX : (33) 02.41.77.30.60

Z. I. Anjou Atlantique - F-49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE
R.C.S. : ANGERS B 393 124 763
<http://www.sagi.fr> contact@sagi.fr

Les informations contenues dans ce document ne constituent que de simples indications ou recommandations d'ordre général qui peuvent être modifiées sans préavis par la société SAGI. Il appartient à l'utilisateur de ce document de vérifier la validité de ces informations et de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériau correspondent bien à l'utilisation souhaitée. Pour obtenir de plus amples détails sur la mise en oeuvre de nos isolants, demandez le manuel de pose.

Date de mise à jour :

18/07/2006